

ELIOT (エリオット)

TYPE	COUNT	COMPOSITION
C3263	1/54	COTTON60% POLYESTER30% NYLON10%

素材説明

綿のソフトでしなやかな風合いに、光沢のあるモノフィラメントナイロン、ハリとシャープなタッチが特徴のポリエステルを複合したハイゲージフリーゼヤーン。
ストレート糸とは異なる表情を表現できるファンシーヤーンになります。
春夏のベーシックラインから柄編み・ゲージダウン等の企画にも対応できます。

【ATTENTION】

・染色方法、色、混率等により違いはありますが、染色ロス平均7%程発生する可能性がありますので、ロス率を考慮の上、ご発注をお願い致します。

MATERIAL DESCRIPTION

ELIOT is a high-gauge frise yarn that combines the soft and supple texture of cotton with glossy monofilament nylon and polyester with a firm and sharp touch.
It is a fancy yarn that can express a different look from straight yarn.
We can also handle projects such as pattern knitting and gauge down from the basic line in spring and summer.


【ATTENTION】

Although there are differences depending on the dyeing method, color, composition, etc., an average dyeing loss of about 7% may occur, so please consider the loss rate before placing an order.

ELIOT(エリオット)

C3263 1/54Nm.

COTTON60% POLYESTER30% NYLON10%



PAROS(パロス)

0267 1/12Nm.


COTTON100%



ORGANIC FRISE(オーガニックフリーゼ)

C3217 1/17Nm.


ORGANIC COTTON72% NYLON28%(STRETCH)



MEN ASA FRISE 27(メンアサフリーゼ'27)

H3204 1/27Nm.

COTTON48% LINEN10% RAMIE10% NYLON32%



301

328

324

330



ELIOT(エリオット)

品番 C3263

番手 1/54Nm.

混率 COTTON60% POLYESTER30% NYLON10%

綿のナチュラルな表情に、光沢のあるポリエステルとナイロンを複合したハイゲージフリーゼー糸。
ストレート糸とは異なる表情を表現できるファンシーヤーンになります。

【ATTENTION】

低速での編み立てを推奨致します。

PAROS(パロス)

品番 0267

番手 1/12Nm.

混率 COTTON100%

綿のナチュラルな表情を活かした綿100%ブーケレーヤーン。
ドライなタッチと軽さが特徴になります。

【ATTENTION】

① 低速での編み立てを推奨致します。

② 形状を優先しているため、斜向します。
天竺以外の企画でお願い致します。

MEN ASA FRISE(メンアサフリーゼ)

品番 H3204

番手 1/27Nm.

混率 COTTON48% LINEN10% RAMIE10% NYLON32%

綿のソフトでしなやかな風合い、リネンのナチュラルなルックスと清涼感にナイロンを複合したフリーゼー糸。
ストレート糸とは異なる表情を表現できるファンシーヤーンになります。

【ATTENTION】

麻素材のため、節が発生することがあります。

ORGANIC FRISE(オーガニックフリーゼ)

品番 C3217

番手 1/17Nm.

混率 COTTON72% (ORGANIC / COMPACT)
NYLON28% (STRETCH)

GOTSに認証された原綿を使用し、
コンパクト精紡機で生産したインドオーガニックコットンに、
ストレッチナイロンを複合したフリーゼー糸。
綿のナチュラルな表情を表現できるファンシーヤーンになります。

【ATTENTION】

① テンション斑等で横筋が発生することがあります。
事前にロスを多めに見て頂くことを推奨致します。

② 染色工場から入荷したコーンは、巻き返さずにそのまま使用してください。
(横筋の原因になる可能性があります。)

③ 結び目前後に汚れや番手不良が発生し易いため、
手汚れ他充分に注意してください。

④ 糸を結ぶ場合は、50cm~100cm程カットして
糸伸びのない事を確認後、結んでください。

⑤ テンションを均一になるように注意してください。

※注意 I 1本1KGの投入数量での出荷となりますので、
染色ロス率を考慮の上、ご発注お願い致します。

染色方法、色目、混率により違いはありますが、
通常、染色ロス平均5-7%程発生する可能性があります。